




Lech

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	142	134	4,0 m	280	zu 5 Stück foliert
	167	159		210	
	190	182		210	

PROFIL

C 01
Rückseite Entlastungsschnitte



DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

QUALITÄT	ZERTIFIKATE	FEUCHTIGKEIT
natur 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)	PEFC	kd 7% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR	HOBELUNG	GEWICHT
Bandsägeschnitt, gebürstet, gehackt	linke Seite	580 kg/m ³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	VERWENDUNG	MODIFIKATION
keine	innen ausen	thermisch behandelt bei 190