

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	146	138	4,0 m	280	zu 5 Stück foliert
	176	168		210	
	196	188		210	

PROFIL

C 01

Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG

ia

QUALITÄT	ZERTIFIKATE	FEUCHTIGKEIT
natur 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)	PEFC	kd 12% +/- 2
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	HOBELUNG	GEWICHT
gehackt, gebürstet	schöne Seite	480 kg/m³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	VERWENDUNG	MODIFIKATION
keine	innen	gedämpft